
SOUDAFOAM 2K EXTRA

Date: 03/06/05

Pagina 1 van 2

Technische gegevens:

Basis	Polyurethaan
Consistentie	Stabiel schuim, thixotroop
Uithardingsysteem	Polymerisatie door verharder
Huidvorming	8 min. bij 20°C en 60% R.V.
Snijbaarheid	ca. 15 min. bij 20°C
Tijd dat het schuim verwerkbaar is na activatie van de bus	5 min.
Schuimopbrengst	1000 ml geeft 35 l schuim
Krimp	Geen
Postexpansie	Geen
Celstructuur	Ca 70 à 80% gesloten cellen
Dichtheid	Ca 30 kg/m ³
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +90°C (uitgehard)
kleur	groen
Brandklasse (DIN4102 Teil 1)	B3

Product:

Soudafoam 2K *extra* is een tweecomponent, zelfexpanderend, gebruiksklaar polyurethaanschuim. Door zijn combinatie van unieke formule met een gepatenteerd slangetje bekomt een schuim 2K-schuim met een veel grotere opbrengst en een nog snellere doorhardend schuim.

Eigenschappen:

- Snelle uitharding, onafhankelijk van de luchtvochtigheid
- Hoge opbrengst
- Hoge vormstabiliteit (geen krimp of postexpansie)
- Snijbaar na 20 min. (bij 20°C)
- Uitstekende hechting op alle materialen (geen PE, PP en PTFE)
- Hoge isolatiewaarde, thermisch en akoestisch
- Uitstekende montage-eigenschappen

Toepassingen:

Montage van ramen en deuren
Opvullen van holle ruimten
Afdichten van alle openingen in dakconstructies
Aanbrengen van een akoestisch scherm
Aanbrengen van een geluidsdempende laag
Optimaliseren van isolatie in koeltechniek

Leveringsvorm:

Aerosolbus van 400mL (netto)

Houdbaarheid:

12 maanden in ongeopende verpakking op een droge en koele plaats.
Altijd rechtop stockeren

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden te goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.



SOUDAFOAM 2K EXTRA

Date: 03/06/05

Pagina 2 van 2

Verwerking:

Aangewezen bustemperatuur 10°C-25°C.
Zorg ervoor dat deuren en/of vensters gesteld zijn alvorens de bus te activeren.

Zwarte schijf onderaan de bus 5 X naar rechts draaien, de bus 20 maal krachtig schudden met het ventiel naar beneden, slangetje opschroeven en bus met ventiel naar onder leegspuiten.

Het uitgespoten schuim dient een egale lichtgroene kleur te hebben. Zoniet activatie herhalen.

Na menging van de componenten dient de bus binnen de 5 minuten leeg gespoten te worden, om uitharding in de bus te vermijden.

Daar het schuim nog expandeert tijdens het doorharden de voeg maar voor 1/3 vullen. Niet uitgehard schuim kan met cleaner of aceton verwijderd worden. Uitgehard schuim enkel mechanisch verwijderen.

Veiligheidsaanbevelingen:

De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen
Draag handschoenen en veiligheidsbril
Uitgehard schuim mechanisch verwijderen,
nooit wegbranden

Raadpleeg de verpakking voor meer informatie.

Opmerkingen:

Eenmaal de beide componenten gemengd zijn moet de bus binnen de 5 minuten verwerkt worden.

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden te goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.